

AirRoll-G



ỨNG DỤNG

Chặn các hạt ướt trong lọc tinh, các ứng dụng sơn bóng và phun sơn.

MÔ TẢ

Các sợi thủy tinh mịn được sắp xếp ngẫu nhiên với mật độ tăng dần theo hướng khí sạch; mặt gió vào tiêu chuẩn có màu xanh /mặt gió ra khí sạch có màu trắng.

CUỘN LỌC SỢI THỦY TINH

Nhiệt độ tối đa: 120°C

Độ ẩm tương đối: 100%

Vận tốc gió đi qua: 1.5 m/s

Khả năng chống cháy: F1 DIN 53438

Giai đoạn lọc: I

Chênh áp cuối:

- EN 779-2012: 250 Pa.
- ISO 16890: 200 Pa.

Model	Mã	Mã MGT	Cấp lọc EN 779:2012	Hiệu suất giữ bụi trung bình Am EN 779:2012	Cấp độ lọc ISO 16890	Trọng lượng gr / m ²	WxL m	Độ dày mm	Chênh áp ban đầu Pa	Khả năng giữ bụi DHC gr/m ²
GR180-G3	520009M	FA180	G3	80%	ISO COARSE 40%	180	2x20	30-40	25	350
GR250-G3	520010M	FA250	G3	80%	ISO COARSE 40%	250	2x20	50-60	30	400
GR360-G4	520011M	FA360	G4	90%	ISO COARSE 60%	360	2x20	90-100	35	450

MADE IN TURKEY

Manufacturer: MGT